


GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO



WPR Srl Unipersonale

Via Indipendenza, 10  
31027 Spresiano (TV) Italia  
Tel: +39 0422 911849  
Fax: +39 0422 911292  
Mail: info@wpr.it  
[wpr-machines.it](http://wpr-machines.it)

TAKA srl  
TAKA-WPR Academy

Via dell'Industria, 4  
36060 Pianezze (VI) Italia  
Tel. +39 0424 411166  
Fax: +39 0424 411727  
Mail: info@taka.it  
[taka-adhesives.it](http://taka-adhesives.it)



WE CARE!  
THIS IS WHY WE ONLY USE  
PEFC CERTIFIED PAPER



L'ADESIVO  
PERFETTO

ADESIVI HOT MELT PUR *PROFILI IN LEGNO, MDF E TRUCIOLARE*

|                                                                                                                                 |                          |                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>2308.55</b>                                                                                                                  | <b>Viscosità a 140°C</b> | <b>Tempo di reticolazione</b> | <b>Temperatura applicazione</b> |
| - Ottima bagnabilità<br>- Lungo tempo aperto<br>- Ideale per decorativi termosensibili<br>- Per decorativi con spessore <0,20mm | 30.000+/-7.000 mPa.s     | 2-3 giorni                    | 110-140°C                       |

|                                                                                                                                                    |                          |                               |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>2308.5</b>                                                                                                                                      | <b>Viscosità a 140°C</b> | <b>Tempo di reticolazione</b> | <b>Temperatura applicazione</b> |
| - Ottima bagnabilità<br>- Lungo tempo aperto<br>- Ideale anche con pannelli a bassa temperatura (20-30°C)<br>- Per decorativi con spessore <0,20mm | 32.500+/-7.500 mPa.s     | 3-5 giorni                    | 120-140°C                       |

|                                                                                                                         |                          |                               |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>2308.38P</b>                                                                                                         | <b>Viscosità a 140°C</b> | <b>Tempo di reticolazione</b> | <b>Temperatura applicazione</b> |
| - Ottima bagnabilità<br>- Lungo tempo aperto<br>- Idoneo per diverse tipologie di decorativo<br>- Ottima presa iniziale | 30.000+/-5.000 mPa.s     | 2-3 giorni                    | 130-140°C                       |

|                                                                                                                              |                          |                               |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>2308.45P</b>                                                                                                              | <b>Viscosità a 140°C</b> | <b>Tempo di reticolazione</b> | <b>Temperatura applicazione</b> |
| - Ottima presa a caldo<br>- Altissima velocità di lavoro<br>- Altissime prestazioni<br>- Per decorativi con spessore >0,25mm | 45.000+/-10.000 mPa.s    | 2-3 giorni                    | 120-160°C                       |

|                                                                                                                          |                          |                               |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>2308.25PV</b>                                                                                                         | <b>Viscosità a 140°C</b> | <b>Tempo di reticolazione</b> | <b>Temperatura applicazione</b> |
| - Ottima presa a caldo<br>- Per CPL con geometrie difficili<br>- Altissima velocità di lavoro<br>- Altissime prestazioni | 62.500 +/- 7.500mPa.s    | 2-3 giorni                    | 130-160°C                       |



LESS - LOW EMISSION SYSTEMS *RIVESTIMENTO PROFILI*

|                                                                                                                                                                             |                          |                               |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>2308.27L</b>                                                                                                                                                             | <b>Viscosità a 140°C</b> | <b>Tempo di reticolazione</b> | <b>Temperatura applicazione</b> |
| - Contenuto di isocianato libero <0,1%*<br>- Per il rivestimento con foglie in CPL, PVC, PET, ABS, PMMA, ecc.<br>- Elevata rapidità di presa<br>- Buona stabilità in fusore | 30.000+/-7.500 mPa.s     | 1-2 giorni                    | 110-160°C                       |

|                                                                                                                                                                     |                          |                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>2308.27VL</b>                                                                                                                                                    | <b>Viscosità a 140°C</b> | <b>Tempo di reticolazione</b> | <b>Temperatura applicazione</b> |
| - Contenuto di isocianato libero <0,1%*<br>- Ottima presa a caldo<br>- Per CPL con geometrie difficili<br>- Altissima velocità di lavoro<br>- Altissime prestazioni | 62.500+/-7.500 mPa.s     | 2-3 giorni                    | 130-160°C                       |

RIVESTIMENTO DI PANNELLI *CON TESTA DI SPALMATURA*

|                                                                                                            |                          |                               |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>1308.18</b>                                                                                             | <b>Viscosità a 140°C</b> | <b>Tempo di reticolazione</b> | <b>Temperatura applicazione</b> |
| - Alta bagnabilità<br>- Applicazione a basse temperature (90-100°C)<br>- Tempo aperto lungo<br>- Versatile | 10.000+/-5.000 mPa.s     | 2-3 giorni                    | 90-140°C                        |

|                                                                                                                      |                          |                               |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>1308.1T</b>                                                                                                       | <b>Viscosità a 140°C</b> | <b>Tempo di reticolazione</b> | <b>Temperatura applicazione</b> |
| - Ottima bagnabilità<br>- Ottimo tempo aperto<br>- Ideale per pannelli piani<br>- Per foglie high-gloss e super matt | 30.000+/-7.500 mPa.s     | 2-3 giorni                    | 110-140°C                       |

RIVESTIMENTO DI PANNELLI *CON APPLICAZIONE A RULLI*

|                                                                                                                          |                          |                               |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>2308.42</b>                                                                                                           | <b>Viscosità a 140°C</b> | <b>Tempo di reticolazione</b> | <b>Temperatura applicazione</b> |
| - Bassa viscosità<br>- Ottimo tempo aperto<br>- Basso consumo di adesivo<br>- Ideale per spalmatrice con rulli metallici | 2.500+/-2.000 mPa.s      | 3-5 giorni                    | 110-140°C                       |

|                                                                                         |                          |                               |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>2308.43</b>                                                                          | <b>Viscosità a 140°C</b> | <b>Tempo di reticolazione</b> | <b>Temperatura applicazione</b> |
| - Ottima bagnabilità<br>- Tempo aperto corto<br>- Ottima finitura con decorativi lucidi | 4.000+/-2.000 mPa.s      | 1-2 giorni                    | 120-140°C                       |

|                                                                                                                        |                          |                               |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>2308.44</b>                                                                                                         | <b>Viscosità a 140°C</b> | <b>Tempo di reticolazione</b> | <b>Temperatura applicazione</b> |
| - Bassa viscosità<br>- Tempo aperto corto<br>- Basso consumo di adesivo<br>- Ideale per spalmatrice con rulli e ugelli | 4.000+/-1.500 mPa.s      | 2-3 giorni                    | 110-140°C                       |

|                                                                                   |                          |                               |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>2308.11</b>                                                                    | <b>Viscosità a 140°C</b> | <b>Tempo di reticolazione</b> | <b>Temperatura applicazione</b> |
| - Buona presa iniziale<br>- Ottima bagnabilità<br>- Adatto a moltissimi materiali | 10.000+/-5.000 mPa.s     | 1-2 giorni                    | 120-140°C                       |

|                                                                                                 |                          |                               |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>2308.40</b>                                                                                  | <b>Viscosità a 140°C</b> | <b>Tempo di reticolazione</b> | <b>Temperatura applicazione</b> |
| - Bassa viscosità<br>- Ottimo tempo aperto<br>- Basso consumo di adesivo<br>- Buona bagnabilità | 5.000+/-2.500 mPa.s      | 3-5 giorni                    | 120-140°C                       |

|                                                                                                               |                          |                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>2308.75</b>                                                                                                | <b>Viscosità a 140°C</b> | <b>Tempo di reticolazione</b> | <b>Temperatura applicazione</b> |
| - Tempo aperto medio<br>- Ottima finitura con decorativi lucidi<br>- Buona lavorabilità<br>- Ottima stabilità | 9.000+/-3.000 mPa.s      | 1-2 giorni                    | 120-140°C                       |

|                                                                                                                     |                          |                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>2308.80</b>                                                                                                      | <b>Viscosità a 140°C</b> | <b>Tempo di reticolazione</b> | <b>Temperatura applicazione</b> |
| - Ideale per pannelli curvati<br>- Ottima stabilità in macchina<br>- Elevata presa iniziale<br>- Tempo aperto corto | 4.000+/-2.000 mPa.s      | 1-2 giorni                    | 120-140°C                       |

NIDO D’APE E/O PANNELLI TAMBURATI *APPLICAZIONE A RULLI*

|                                                                                                                                                                                                    |                          |                               |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>2308.H</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Viscosità a 140°C</b> | <b>Tempo di reticolazione</b> | <b>Temperatura applicazione</b> |
| - Ideale per nido d’ape in cartone per spessori fino a circa 2 cm<br>- Presa iniziale media<br>- Alta velocità di lavoro<br>- Ottima stabilità in macchina<br>- Garantisce una lavorazione precisa | 12.000+/-5.000 mPa.s     | 3-5 giorni                    | 120-140°C                       |

|                                                                                                                                                                                                   |                          |                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>2308.HB10</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Viscosità a 140°C</b> | <b>Tempo di reticolazione</b> | <b>Temperatura applicazione</b> |
| - Ideale per nido d’ape in cartone per spessori fino a 3 cm<br>- Presa iniziale medio/alta<br>- Alta velocità di lavoro<br>- Ottima stabilità in macchina<br>- Garantisce una lavorazione precisa | 12.000+/-5.000 mPa.s     | 2-3 giorni                    | 120-140°C                       |

|                                                                                                                                                                                             |                          |                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>2308.HB40</b>                                                                                                                                                                            | <b>Viscosità a 140°C</b> | <b>Tempo di reticolazione</b> | <b>Temperatura applicazione</b> |
| - Ideale per nido d’ape in cartone per spessori fino a 4 cm<br>- Presa iniziale alta<br>- Alta velocità di lavoro<br>- Ottima stabilità in macchina<br>- Garantisce una lavorazione precisa | 17.500+/-5.000 mPa.s     | 3-5 giorni                    | 120-140°C                       |

LESS - LOW EMISSION SYSTEMS *PER APPLICAZIONE A RULLI*

|                                                                                            |                          |                               |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>2308.75L</b>                                                                            | <b>Viscosità a 140°C</b> | <b>Tempo di reticolazione</b> | <b>Temperatura applicazione</b> |
| - Contenuto di isocianato libero <0,1%*<br>- Ottima presa iniziale<br>- Tempo aperto medio | 9.000+/-3.000mPa.s       | 1-2 giorni                    | 120-140°C                       |

|                                                                                                                                 |                          |                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>2308.76L</b>                                                                                                                 | <b>Viscosità a 140°C</b> | <b>Tempo di reticolazione</b> | <b>Temperatura applicazione</b> |
| - Contenuto di isocianato libero <0,1%*<br>- Ottima presa iniziale<br>- Tempo aperto corto<br>- Buona compatibilità con metalli | 6.000 +/- 3.000mPa.s     | 1-2 giorni                    | 120-140°C                       |

|                                                                                                                       |                          |                               |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>2308.100L</b>                                                                                                      | <b>Viscosità a 140°C</b> | <b>Tempo di reticolazione</b> | <b>Temperatura applicazione</b> |
| - Contenuto di isocianato libero <0,1%*<br>- Ottimo tempo aperto<br>- Basso consumo di adesivo<br>- Buona bagnabilità | 5.000+/-2.500 mPa.s      | 3-5 giorni                    | 120-140°C                       |

**\*Contenuto ridotto di isocianati liberi di <0,1%. Senza etichetta e non soggetto a formazione obbligatoria sulla sicurezza**

ADESIVI **BIO-BASED** *PER RIVESTIMENTO PROFILI*

|                                                                                                                                                                   |                          |                               |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>2810.28P</b>                                                                                                                                                   | <b>Viscosità a 140°C</b> | <b>Tempo di reticolazione</b> | <b>Temperatura applicazione</b> |
| - Contiene il 20% di materie bio-based<br>- Ottima bagnabilità<br>- Lungo tempo aperto<br>- Idoneo per diverse tipologie di decorativo<br>- Ottima presa iniziale | 30.000+/-5.000 mPa.s     | 2-3 giorni                    | 130-140°C                       |

